



## Údajový list

# ROKOUNIMAL

### Charakteristika výrobku

Malířský voduouředitelný nátěr na bázi akrylátové disperze s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a titanové běloby.

### Specifické vlastnosti

Rokounimal je tradiční malířský nátěr s dobrou krycí schopností a s bělostí až 93%. Snadno se zpracovává. Díky optimálnímu obsahu akrylátové disperze nepraská a neodlupuje se. Má velmi dobrou paropropustnost.

### Použití

Doporučuje se k nátěrům méně exponovaných prostor - chodby, výrobní a prodejní prostory, obývací prostory, sklepy, sklady, garáže apod. Je vhodný k nátěrům sádkokartonu, starých i nových omítek, betonu, i na staré ulpívající nátěry, dřevotřísku a dřevovláknité desky.

### Pokyny pro zpracování

Nanášení:	natírání, válečkování, stříkání ( Airless )
Ředění:	vodou ( dle potřeby )
Tónování:	tónovacími barvami Rokocolor nebo Rokocolor S Profi
Čištění nástrojů:	vodou ihned po zpracování
Spotřeba:	130 - 180 g/m <sup>2</sup> ( na jeden nátěr )
Netěkavé látky:	min. 65%
Zasychání:	mezi nátěry zhruba 2-4 hod ( dle teploty a relat. vlhkosti )
Výtoková doba F6/23°C	min. 65 s

### Technická data

Pojivo:	akrylátová disperze
Měrná hmotnost:	min. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Bod vzplanutí:	nehořlavé
Difuzní odpor:	sd < 0,14 m ČSN 73 25 80
Stupeň lesku:	mat max. 2,6
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 st. C

### Provádění nátěru

#### Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněný podklad řádně seškrábat. Plísni napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky - vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyžrát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

#### Penetrační nátěr:

Je nutné provádět pro zpevnění starých sprašujících omítek, pro zaplnění savých podkladů, a pro zvýšení přilnavosti na starých nátěrech.

Aplikujte:

- 1x penetrační prostředek ROKOLATEX PLUS ředit v poměru 4 díly vody a 1 díl ROKOLATEX PLUS.
- U méně problémových podkladů lze použít 1 x ROKOUNIMAL, ředěný v poměru 1 díl barvy a 2 až 3 díly vody.

#### Základní nátěr:

1x ROKOUNIMAL zředěný až cca 10- 20% vody

#### Krycí nátěr:

Se provádí pouze tam, kde po penetračním a základním nátěru není dosaženo požadované kryvosti. 1 x ROKOUNIMAL zředěný cca 5 % vody.

### POZNÁMKA:

Bezpečnostní pokyny: Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení oplachovat proudem vody. Obaly po vyprázdnění a vymytí odevzdejte do tříděného odpadu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

### Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.